

TGブロック

逸泥防止剤

従来の逸泥防止剤よりも繊維が粗くて太い為、礫・玉石層等のような空隙の大きい地層においても効果を発揮することができます。

特 徴

- ◆ 従来の逸泥防止剤に比べコンパクトであるため、置場面積が少なくて済みます。
- ◆ TGブロックは1.0 kg（四角）にカットしており、調合が簡単です。
また粉塵もほとんどでないため作業環境を悪くしません。
- ◆ TGブロックは自然の原木を主成分とした無公害で安全性の高い逸泥防止剤です。

用 途

- ◆ シールド及び推進工事
- ◆ BH 及び各種杭工事
- ◆ 他、一般目詰工事

性 状

比重	1.2 ~ 1.6
pH	5.0 ~ 7.0
外観	淡黄色固形体
荷姿	12 kg 袋（1.0 kg×12 個）

標 準 配 合

地層	TGブロック添加量 (kg/m ³)
中砂～粗砂	5～10
砂礫	7.5～15
礫・玉石	10～17.5

配 合 手 順

- ① 一番初めにミキサーへTGブロックを投入してください。
- ② 粘土、ベントナイト作泥後に投入するとTGブロックが吸水膨張しにくくなるため必ず①の手順を守ってください
- ③ 水に入れると60秒程度で柔らかくなります。
- ④ やわらかくなった時点でミキサーを回してください。
※柔らかくなる前にミキサーを回すと攪拌羽根が破損する恐れがあります。

取り扱い上の注意

- 取り扱い中は、保護メガネ、保護手袋、保護マスクを着用して下さい。
- 取り扱い後は、手洗い、うがい、洗顔を十分行って下さい。
- 袋からこぼれた場合は、粉塵が立たないように注意して回収して下さい。

保管上の注意

- 水濡れ、多湿とならない一定の場所に保管して下さい。

応 急 処 置

- 目に入った場合は、大量の水で15分以上洗浄し、異常を感じた時は医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、簡単に吐き出せるようであれば吐き出した後、吐き出せない場合は、無理に吐き出さずに医師の診察を受けて下さい。

そ の 他

- 記載内容は、現時点で入手できる資料や情報に基づいて作成していますが、記載データや評価に関しては、情報提供であって保証するものではありません

テクニカ合同株式会社

(本社 神戸事業所) 〒658-0015
神戸市東灘区本山南町8丁目6番26号 東神戸センタービル12階
TEL078-436-0280 FAX078-451-0257
(東京事業所) 〒170-0013
東京都豊島区東池袋3丁目9番10号 池袋FNビル1階
TEL03-6907-2566 FAX03-3985-8611
(神戸研究室) 〒652-0884
神戸市兵庫区和田山通1丁目2番25号 D棟405号
TEL・FAX078-671-1190
(大阪工場) 〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西4丁目1番9号
TEL06-4309-7340 FAX06-4309-7341
URL: <https://www.technica-goudou.co.jp/>